SITOL 1100

Акрилатдисперсионный клей

СВОЙСТВА

Клей Sitol 1100 классифицирован по пожароопасности для кораблестроения согласно IMO FTPC (IMO Resolution MSC.61(67) Часть 5), а также имеет сертификат MED (т.н. «знак штурвала»).

Sitol 1100 образует достаточно прочную для липкого клея пленку.
Из-за твердости, особенно при работе с пористыми материалами, рекомендуется двухстороннее нанесение клея, как у контактных клеев на водной основе. Клей не подходит для склеивания алюминия или оцинкованных поверхностей.
Клей изготовлен из сырья, одобренного для использования в клеях для пищевых упаковок в соответствии с FDA 175.105.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Sitol 1100 представляет собой липкий клей, который подходит для приклеивания пластиковых пленок, напр., в декоративных целях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

Тип клея	Акрилатдисперсионный клей
Вязкость	2 400 мПас (Brookfield RTV, 3/20, 20 °C)
Сухое вещество	54,5 %
Плотность	1,05 кг/дм^3 / 20 °C
pH	5
Температура для работы и материала	+18…+25 °C
Пленка	прозрачная, липкая
Методы нанесения	валик, кисть

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать попадания свежего клея на кожу.
Паспорт безопасности можно получить по запросу.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Рабочие инструменты и клееналосящее оборудование следует очищать водой до высыхания клея. Высохший клей удаляется ксилолом.

ХРАНЕНИЕ

Клей хранится в закрытой оригинальной упаковке при температуре +20 °C в течение 12 месяцев. Предохранять от замерзания. После длительного хранения клей следует перемешать перед использованием.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте, и, в соответствии с международными принципами работы, мы отвечаем только за стабильность качества продукта. Окончательный результат всегда

KIILTO OY • P.O. Box 250, 33101 Tampere • Tel. +358 (0)207 710 100 • Fax +358(0)207 710 101 • www.kiilto.com

зависит от условий проведения работ, таких как влажность и температура материалов и воздуха, количество нанесенного клея и предварительная обработка материалов. Поэтому указанные нами параметры следует принимать только как основополагающие. Для проверки эффективности продукта особенно при переходе на новые материалы, производственное оборудование и методы работы следует осуществить надлежащее тестирование до начала использования продукта в производственном масштабе.

По дополнительным вопросам просим обращаться в наш отдел технической информации.

Тел. бесплатной горячей линии по России **+7 800 333 3033.**