



Ситол 2085-Р/ Sitol 2085-R

ДИСПЕРСИОННЫЙ КЛЕЙ НА ОСНОВЕ ЭВА

ПРИМЕНЕНИЕ Ситол 2085-Р применяется в упаковочной промышленности, напр. для формирования и закрытия коробок.

СВОЙСТВА Ситол 2085-Р схватывается очень быстро и может быть использован для приклеивания полимерных материалов (напр. коронаобработанный полиэтилен) к картону.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Избегать ненужного контакта кожи со свежим клеем. Во время работы должна быть предусмотрена хорошая вентиляция. По запросу можно получить отдельный лист данных по безопасности. Рабочие инструменты очистить водой сразу после использования. Высохший клей удалить ксилолом.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ Валик, кисть, форсунка. Рекомендуемая температура для работы + 18°...25° С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Тип клея	Этиленвинилацетатная дисперсия (ЭВА)	сополимерная
Цвет	белый	
Пленка	гибкая, прозрачная	
Значение рН	4...6	
Динамическая вязкость	800....1100 мПа·с (Брукфильд RVT 3/20, 20°C)	
Сухой остаток	54 ± 1%	
Плотность	1,05 ± 0,01 кг/дм ³	

Существующие условия - температура, влажность, впитывающая способность материала, расход клея и напряжения в материале сильно влияют на время открытой выдержки и время схватывания. Поэтому численные данные, приведенные в наших рекомендациях, можно считать только исходными. С целью определения требуемого времени для прессования, а также обеспечения прочности клеевого шва испытания должны быть проведены до применения клея в производстве в полном масштабе. Повышенная температура сокращает требуемое время сжатия.

ХРАНЕНИЕ Клей сохраняет свои свойства при хранении в плотно закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре не менее 6 месяцев. После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием.
НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ.

ВНИМАНИЕ При вводе в эксплуатацию новых материалов, производственных оборудований или технологий необходимо провести испытание по склеиванию. Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность. С вопросами просим обращаться в наш отдел технической информации.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЗАО "Киилто-Клей"
192289, г. Санкт-Петербург, пр-кт 9 Января, д. 15, лит. А, корп. 2
Телефон +7-800-3333033
Факс +7-495-276-33-21

Адрес производства:
140101, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69