

Ситол 2185-Р/ Sitol 2185-R

ДИСПЕРСИОННЫЙ КЛЕЙ НА ОСНОВЕ ЭВА

СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ	Ситол 2185-Р представляет собой быстросхватывающий дисперсионный клей, применяющийся в полиграфии и упаковочной промышленности для склеивания бумаги или картона с невпитывающими или слабо впитывающими поверхностями (коронированный ПЭ, ПВХ, БумВинил, дизайнерские бумаги, УФ лак).
СВОЙСТВА	Ситол 2185-Р схватывается очень быстро и может быть использован для приклеивания полимерных материалов.
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	Избегать ненужного контакта кожи со свежим клеем. Во время работы должна быть предусмотрена хорошая вентиляция. По запросу можно получить отдельный лист данных по безопасности. Рабочие инструменты очистить водой сразу после использования. Высохший клей удалить ксилолом.
МЕТОД НАНЕСЕНИЯ	Валик, кисть. Рекомендуемая температура для работы +18...+25 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Тип клея	ЭВА дисперсия
Цвет	белый
Пленка	гибкая, прозрачная
Значение pH	4...6
Динамическая вязкость	2200....3000 мПа·с (Брукфильд RVT 3/20, 20°C)
Сухой остаток	57 ± 1%

Существующие условия - температура, влажность, впитывающая способность материала, расход клея и напряжения в материале сильно влияют на время открытой выдержки и время схватывания. Поэтому численные данные, приведенные в наших рекомендациях, можно считать только исходными. С целью определения требуемого времени для прессования, а также обеспечения прочности клеевого шва испытания должны быть проведены до применения клея в производстве в полном масштабе. Повышенная температура сокращает требуемое время сжатия.

ХРАНЕНИЕ Клей сохраняет свои свойства при хранении в плотно закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре не менее 6 месяцев. После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием.
НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ.

ВНИМАНИЕ При вводе в эксплуатацию новых материалов, производственных оборудования или технологий необходимо провести испытание по склеиванию. Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность. С вопросами просим обращаться в наш отдел технической информации.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АО "Киилто-Клей"
198323, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО «Виллозское Сельское Поселение», п/з «Горелово», квартал 2, Волхонское шоссе, дом 2Б, корпус 2

Телефон +7-800-3333033

Адрес производства:
140101, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69