



СИТОЛ 2303-Р
ТУ 2242-008-27410476-2012

PDS-T6539-R1
Дата: 12.12.2012
Вводится впервые

Ситол 2303-Р/ Sitol 2303-R

ДИСПЕРСИОННЫЙ КЛЕЙ НА ОСНОВЕ ЭВА

СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ

Ситол 2303-Р представляет собой быстросхватывающий дисперсионный клей для склеивания бокового шва гофрокартонных коробок.

СВОЙСТВА

Ситол 2303-Р схватывается очень быстро и может быть использован для приклеивания полимерных материалов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать ненужного контакта кожи со свежим kleem. Во время работы должна быть предусмотрена хорошая вентиляция. По запросу можно получить отдельный лист данных по безопасности.
Рабочие инструменты очистить водой сразу после использования. Высохший клей удалить ксиломолом.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

Валик, кисть.
Рекомендуемая температура для работы и материала +18...+25 °C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Тип kleя	ЭВА дисперсия
Цвет	белый
Пленка	гибкая, мутная
Значение pH	6...8
Динамическая вязкость	3600....4800 мПа·с (Брукфильд RVT 3/20, 20°C)
Сухой остаток	60 ±1%
Плотность	1,07 ± 0,01 кг/дм³

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

Существующие условия - температура, влажность, впитывающая способность материала, расход клея и напряжения в материале сильно влияют на время открытой выдержки и время схватывания. Поэтому численные данные, приведенные в наших рекомендациях, можно считать только исходными. С целью определения требуемого времени для прессования, а также обеспечения прочности kleевого шва испытания должны быть проведены до применения клея в производстве в полном масштабе. Повышенная температура сокращает требуемое время сжатия.

ХРАНЕНИЕ Клей сохраняет свои свойства при хранении в плотно закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре не менее 12 месяцев. После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием.
НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ.

ВНИМАНИЕ При вводе в эксплуатацию новых материалов, производственных оборудований или технологий необходимо провести испытание по склеиванию. Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность. С вопросами просим обращаться в наш отдел технической информации.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЗАО "Киилто-Клей"
192289, г. Санкт-Петербург, пр-кт 9 Января, д. 15, лит. А, корп. 2
Телефон +7-800-3333033
Факс +7-495-276-33-21

Адрес производства:
140101, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69