



SITOL 4835

Модифицированный крахмальный клей

СВОЙСТВА

Клей хорошо подходит для нанесения валиком, а также легко удаляется при очистке.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Sitol 4835 предназначен для склеивания дна бумажных мешков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

Тип клея	модифицированный крахмальный клей
Вязкость	170 000 мПа·с (Brookfield Helinath TE/10, 20 °C)
Сухое вещество	30%
pH	7
Температура для работы и материала	+18...+25 °C
Пленка	мутная, твердая
Методы нанесения	фасонный валик

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать попадания свежего клея на кожу.
Паспорт безопасности можно получить по запросу.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Рабочие инструменты и клеенаносящее оборудование следует очищать при помощи воды до высыхания клея. Удаление высохшего клея осуществляется механически и завершается горячей водой.

ХРАНЕНИЕ

Клей хранится в закрытой в оригинальной упаковке при температуре +20 °C в течение 12 месяцев. После длительного хранения клей следует перемешать перед использованием.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте, и, в соответствии с международными принципами работы, мы отвечаем только за стабильность качества продукта. Окончательный результат всегда зависит от условий проведения работ, таких как влажность и температура материалов и воздуха, количество нанесенного клея и предварительная обработка материалов. Поэтому указанные нами параметры следует принимать только как основополагающие. Для проверки эффективности продукта особенно при переходе на новые материалы, производственное оборудование и методы работы следует осуществить надлежащее тестирование до начала использования продукта в производственном масштабе.

По дополнительным вопросам просим обращаться в наш отдел технической информации.

Тел. бесплатной горячей линии по России **+7 800 333 3033**.